

Шпатлевка полиэфирная Multi Soft

Универсальная мягкая наполняющая шпатлевка Multi Soft на основе полиэфирных смол. Шпатлевка Multi Soft легко принимает желаемую форму при любой толщине слоя материала. Легко и мягко шлифуется.

Особенности

- Имеет очень высокую адгезию к большинству металлических материалов, используемых для изготовления кузова автомобиля
- Обладает хорошей наполняющей способностью
- Легко распределяется по поверхности
- После высыхания образует беспористую поверхность
- Подходит для машинного / ручного шлифования «по-сухому»
- Поставляется с отвердителем.

Артикул	Продукт	Количество	Цвет
7311800	Шпатлевка Multi Soft	1.8 кг, вкл. отвердитель	бежевый

Поверхности, пригодные для нанесения

- обычная и оцинкованная сталь, алюминий, стеклопластики, старое / заводское лакокрасочное покрытие, дерево

Подготовка поверхности



- Очистить поверхность Обезжиривателем.
- Старое лакокрасочное покрытие и следы коррозии удалить путем шлифования абразивами P80–P120 (кромки - P150 или P180).
- Повторно очистить поверхность Обезжиривателем и тщательно высушить.

Способ нанесения



Добавить 1–3 % по весу отвердителя ВРО (красный)



Наносить равномерными слоями шпателем или резиновым ракелем.
Жизнеспособность: 5–6 минут.

Сушка



2-3 минуты при 50% мощности /
коротковолновая ИК-сушка

15–20 минут / 20°C

Шлифование



- Шлифовать абразивами:
- сначала: P80–P120
 - далее: P180–240

Примечания



- Не наносите полиэфирную шпатлевку на неотшлифованные поверхности.
- Используйте рекомендуемое количество отвердителя во избежание обесцвечивания лакокрасочного покрытия и образования других дефектов.

- Не наносите шпатлевку на протравливающие грунты и однокомпонентные акриловые материалы.
- Не наносите лакокрасочные покрытия прямо на полиэфирные шпатлевки во избежание впитывания материала.
- Не наносите шпатлевку при температуре ниже 15°C.

Характеристики

Плотность, г/см ³	1.85
Рекомендуемая температура длительного хранения	от +5 до +25°C, вне прямых солнечных лучей